



„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O.O. SP. K.

Falknowo 13, 14-240 Susz

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
pod nr KRS 0000666517

NIP 744-14-85-088 REGON 510815144 BDO 000062350

ZASADY OCENY JAKOŚCI WYKONANIA ORAZ OCENY POWŁOK

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze wytyczne obowiązują w odniesieniu do wizualnej oceny powierzchni okien, drzwi zewnętrznych, fasad i konstrukcji ogrodów zimowych / dachów szklanych z tworzywa sztucznego. Kryteria oceny obowiązują zarówno dla powierzchni niepowlekanych jak i dla powierzchni organicznie powlekanych (lakierowanych) lub powlekanych folią.

2. Kontrola

Podczas badania właściwość miarodajny jest wygląd powierzchni widocznych. Badanie przeprowadza się w odniesieniu do powierzchni zewnętrznych z odległości 5 metrów; powierzchnie wewnętrzne należy oceniać z odległości 3 metrów.

Powierzchnie zewnętrzne należy badać przy rozproszonym świetle dziennym, powierzchnie wewnętrzne przy normalnym, rozproszonym oświetleniu patrząc pod kątem około 60 stopni do powierzchni.

Badanie należy przeprowadzić po usunięciu śladów użytkowania (skutki wpływów atmosferycznych, zabrudzenia, zjawiska wynikające z czyszczenia).

3. Wymagania

Poziom wymagań (objaśnienia do tabeli):

- □□□ powierzchnie widoczne po montażu przy zamkniętym oknie
- □□ powierzchnie widoczne po montażu przy otwartym oknie
- □ powierzchnie niewidoczne po montażu

| Kategorie oceny, cechy i poziom | | | WYMAGANIA MINIMALNE | | |
|---------------------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | Powierzchnie z tworzywa sztucznego | Powierzchnie powlekane: | |
| | | | | lakierem | folią |
| 1.1 | Kratery (przy powłoce z lakieru), pęcherze, jamy skurczowe | □□□ | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | warunkowo dopuszczalne (□<0,5mm, maks. 10 szt.¹) | warunkowo dopuszczalne (□<0,5mm, maks. 10 szt.¹) |
| | | □□ □ | dopuszczalne | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 1.2 | Ciała obce (np. włókna) | □□□ | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | warunkowo dopuszczalne (□<0,5mm, maks. 5 szt.¹) | nie dotyczy |
| | | □□ | dopuszczalne | warunkowo dopuszczalne (□<0,5mm, maks. 10 szt.¹) | nie dotyczy |
| | | □ | dopuszczalne | dopuszczalne | nie dotyczy |
| 1.3 | Odpryski, oderwania | □□□ □□ □ | nie dotyczy | niedopuszczalne | niedopuszczalne |
| 1.4 | Zacieki | □□□ | nie dotyczy | niedopuszczalne | nie dotyczy |
| | | □□ | nie dotyczy | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | nie dotyczy |
| | | □ | nie dotyczy | dopuszczalne | nie dotyczy |
| 1.5 | Efekt skórki pomarańczy | □□□ | nie dotyczy | warunkowo dopuszczalny: o grubej strukturze, jeżeli grubość warstwy wg zaleceń konstrukcyjnych lub specyfikacji zlecenia >50 μm; o drobnej strukturze dopuszczalne! | nie dotyczy |
| | | □□ □ | nie dotyczy | dopuszczalne | nie dotyczy |

| Kategorie oceny, cechy i poziom | | | WYMAGANIA MINIMALNE | | |
|---------------------------------|--|---------|---|---|---|
| | | | Powierzchnie z tworzywa sztucznego | Powierzchnie powlekane: | |
| | | | | lakierem | folią |
| 1.6 | Różnice połysku ²⁾ | □□□ | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2; dopuszczalne przy formowanych / zagiętych elementach |
| | | □□ □ | dopuszczalne | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 1.7 | Różnice kolorystyczne ²⁾ - na powierzchni | □□□ | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy, patrz pkt. 2 |
| | | □□ □ | dopuszczalne | dopuszczalne | dopuszczalne |
| | - w obrabianych miejscach (np. w miejscach zgrzewu) | □□□ | nie dotyczy | dopuszczalne w zależności od procesu produkcji | dopuszczalne w zależności od procesu produkcji |
| | | □□ □ | nie dotyczy | dopuszczalne | dopuszczalne |
| 1.8 | Nierówności wynikające z jakości półproduktu | □□□ | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | | |
| | | □□ □ | dopuszczalne | | |
| 1.9 | Zjawiska wynikające z produkcji i użytkowania, np. nierówności przy zagięciu, mechanicznym łączeniu, ślady po szlifowaniu, zagłębienia, guzy, zadrapania | □□□ | warunkowo dopuszczalne, jeżeli nie rzucają się za bardzo w oczy | | |
| | | □□ □ | dopuszczalne | | |

¹⁾ Na m.b. (metr bieżący) przy profilach lub na m² (metr kwadratowy) przy wypełnieniach.

²⁾ Przy wymianie lub naprawie elementów lub części elementów należy spodziewać się różnic połysku lub koloru w stosunku do już dostarczonych lub istniejących elementów - spowodowanych wpływem warunków atmosferycznych

W przypadku konstrukcji aluminiowych powyższa ocena nie dotyczy powierzchni przekładek termicznych systemów „ciepłych” - wytyczne systemodawcy.

W sytuacjach jakościowych nieopisanych powyżej należy stosować wytyczne zawarte w warunkach technicznych „QUALICOAT”.